

KARTA TECHNICZNA

Producent:

Sławomir Roman P.P.H.U.Lepianka
Ponikwa 1
78-425 Biały Bór
NIP 9580654756
tel. 605 257 544
kontakt@lepianka.org

Nazwa produktu:

Gładź wapienna sucha Lepianka

Zastosowanie:

Biała gładź wapienna nakładana jest na ściany wewnętrzne i zewnętrzne, pokryte tynkiem wapiennym. Ponieważ tynk wapienny jest wykonany z gruboziarnistej mieszanki, ta drobnoziarnista gładź służy do wygładzenia i wyrównania powierzchni.

Podobnie jak tynk wapienny, również gładź znakomicie chłonie i oddaje wilgoć. Może być używana podczas wykonywania elewacji domu z gliny czy słomy oraz do wykończenia ścian i sufitu w kuchni, łazience i piwnicy. Może być stosowany również w budynkach konwencjonalnych.

Gładzie wapienne możemy nakładać na niemal wszystkie podłoża: cegły wypalane, porotherm, suporex, cegły adobe, bloczki z gliny lekkiej, mury słomiane a nawet po uprzednim przygotowaniu drewno, płyty OSB i płyty kartonowo-gipsowe.

Cechy techniczne:

Sprzedawany w formie sypkiej. Gładź wapienna przed nałożeniem powinna być wymieszana i doprowadzona do konsystencji gęstej śmietany dzień przed użyciem.

Kolor:

Gładź wapienna ma kolor jasnoszary, ale po nałożeniu na ściany i wyschnięciu zmienia barwę na białą.

Skład:

wapno

Parametry produktu:

- paroprzepuszczalna,
- zapewnia zdrowszy mikroklimat w pomieszczeniach,

- reguluje poziom wilgotności, chroniąc budynek przed pleśnią i grzybem,
- wytrzymała,
- odporna na działanie różnych warunków atmosferycznych.

Opakowania:

Worek o wadze 25 kg oraz big bag o wadze 1000 kg.

Wydajność:

25 kg suchego tynku po wymieszaniu z wodą pozwala na pokrycie jedną warstwą ok. 5 m² ściany. Grubość warstwy: 2 mm.

Sposób nałożenia:

Do pracy z tynkami i gładziami wapiennymi należy używać gumowych rękawiczek i okularów ochronnych. W przypadku dostania się wapna do oczu należy je obficie płukać pod bieżącą wodą lub skontaktować się z lekarzem.

Tynk wapienny nie musi być całkowicie suchy, aby móc pokryć go gładzią wapienną, ale powinien być sztywny i stabilny.

Całkowicie wysuszony tynk przed nałożeniem gładzi należy bardzo obficie zmoczyć, aż woda powinna płynąć po powierzchni.

Gładź wapienna przed nałożeniem powinna być wymieszana i doprowadzona do konsystencji gęstej śmietany. W razie potrzeby należy dolać odrobinę wody.

Nakładając gładź wapienną powinniśmy równocześnie kontrolować jej wysychanie, aby w porę nadać pożądaną formę estetyczną.

Na większych powierzchniach wskazana jest praca minimum 2 osób, aby uniknąć połączeń między kolejnymi partiami materiału.

Gładź wapienną możemy wykańczać za pomocą pacy styropianowej, drewnianej, pacy japońskiej lub weneckiej, gąbki albo pędzla.

W trakcie ostatecznego wykańczania ściany pomocny jest spryskiwacz ogrodowy lub bieżące nawilżanie za pomocą pędzla.

W razie dodatkowych pytań prosimy pisać na: lepianka@lepianka.org lub dzwonić: na numer 605 257 544.