

Sławomir Roman P.P.H.U. Lepianka
Ponikwa 1
78-425 Biały Bór
NIP 9580654756
tel. 605 257 544
kontakt@lepianka.org

INSTRUKCJA NAKŁADANIA TYNKU GLINIANEGO LEPIANKA

- Tynk gliniany Lepianka mieszamy z wodą aż osiągniemy konsystencję typowej masy tynkarskiej.
- Powierzchnia przeznaczona do tynkowania powinna być stabilna, oczyszczona i zroszona wodą.
- Na ściany wykonane z cegieł ceramicznych lub adobe, porothermu, suporexu, silikatu czy gliny lekkiej możemy położyć tynk bezpośrednio.
- Ściany lub sufity wykonane z płyt kartonowo-gipsowych, drewna, płyt OSB należy uprzednio przygotować. W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 605 257 544.
- Tynk gliniany możemy nakładać za pomocą pompy tynkarskiej, narzucając kielnią lub najlepiej wcierając bezpośrednio z pacy.
- Jednorazowo warstwa tynku nie powinna przekroczyć grubości 3 cm.
- Ewentualne pęknięcia powstałe podczas suszenia zacieramy na mokro, dodając odrobinę świeżego tynku.
- Tynk po wstępnym stężeniu możemy zcierać pacą styropianową
- Gładź glinianą nakładamy po całkowitym wyschnięciu tynku.
- Tynki i gładzie gliniane możemy suszyć przy użyciu pieców, nagrzewnic czy osuszaczy, przy równoczesnym wentylowaniu pomieszczeń.
- Tynk gliniany jest materiałem absolutnie naturalnym i zawiera niewielkie ilości komponentów roślinnych. Jeśli po nałożeniu tynk pozostaje przez dłuższy czas mokry, zawarte w nim nasiona mogą zacząć kiełkować. Wszelka ewentualna roślinność obumiera bezpowrotnie po całkowitym wyschnięciu tynku.
- Tynki lub gładzie gliniane po dokładnym zatarciu pacą można pozostawić do pomalowania, jednak istnieje wiele sposobów na ostateczne estetyczne ich wykończenie np.: przetarcie wilgotną gąbką, wykończenie pacą plastikową, wykończenie kielnią japońską, przetarcie pędzlem itp.
- Przed malowaniem tynki wykończone gąbką lub pędzlem należy omieść miękką miotłąką.

- Grunt do tynków glinianych należy nanosić za pomocą opryskiwacza ogrodowego na wyschnięte tynki. Grunt należy nanieść dwukrotnie, unikając zacieków. Przed rozpoczęciem gruntowania należy zabezpieczyć wszelkie powierzchnie, które może on uszkodzić, zwłaszcza: szkło, glazurę czy drewno. Ewentualne zachlapania należy bezzwłocznie usunąć moką szmatką. Chronić oczy i skórę. Grunt jest materiałem paroprzepuszczalnym i składa się ze szkła wodnego potasowego oraz wody. Ściany możemy pomalować po całkowitym wyschnięciu gruntu.
- Więcej informacji na temat tynków glinianych i budownictwa naturalnego na stronie: www.lepianka.org