

Sławomir Roman P.P.H.U.Lepianka
Ponikwa 1
78-425 Biały Bór
NIP 9580654756
tel. 605 257 544
kontakt@lepianka.org

INSTRUKCJA NAKŁADANIA TYNKU WAPIENNEGO LEPIANKA

- Zaprawy wapienne to skuteczny materiał do walki z nadmierną wilgocą w pomieszczeniach. Wapno od stuleci sprawdza się także jako tynk elewacyjny utrzymując paroprzepuszczalność ścian.
- Do pracy z tynkami i gładziami wapiennymi należy używać gumowych rękawiczek i okularów ochronnych. W przypadku dostania się wapna do oczu należy je obficie płukać pod bieżącą wodą lub skontaktować się z lekarzem.
- Tynki i gładzie wapienne możemy nakładać na niemal wszystkie podłoża: cegły wypalane, porotherm, suporeks, cegły adobe, bloczki z gliny lekkiej, mury słomiane a nawet po uprzednim przygotowaniu drewno, płyty OSB i płyty kartonowo-gipsowe.
- Tynk wapienny mieszamy przed użyciem za pomocą elektrycznego mieszadła lub betoniarki, ewentualnie w zależności od potrzebnej konsystencji dolewamy odrobinę wody.
- Na uprzednio zmoczoną ścianę nakładamy wcierając pacą lub maszynowo, jednorazową warstwę o maksymalnej grubości 3 cm.
- Zanim tynk zeszywnieje należy za pomocą pacy zębatej wykonać a nim delikatne wyżłobienia.
- Tynk wapienny nie musi być całkowicie suchy, aby móc pokryć go gładzią wapienną, ale powinien być sztywny i stabilny.
- Tynk wapienny w trakcie suszenia bieleje.
- Całkowicie wysuszony tynk przed nałożeniem gładzi należy bardzo obficie zmoczyć. Woda powinna płynąć po powierzchni.
- Gładź wapienna przed nałożeniem powinna być wymieszana i doprowadzona do konsystencji gęstej śmietany, w razie potrzeby należy dolać odrobinę wody.
- Nakładając gładź wapienną powinniśmy równocześnie kontrolować jej wysychanie, aby w porę nadać pożądaną formę estetyczną.
- Na większych powierzchniach wskazana jest praca minimum 2 osób, aby uniknąć połączeń między kolejnymi partiami materiału.

- Gładź wapienną możemy wykończyć za pomocą pacy styropianowej, drewnianej, pacy japońskiej, weneckiej, gąbki lub pędzla.
- W trakcie ostatecznego wykańczania ściany pomocny jest spryskiwacz ogrodowy lub bieżące nawilżanie za pomocą pędzla.
- W razie dodatkowych pytań prosimy pisać na adres mailowy lepianka@lepianka.org lub zadzwonić na numer 605 257 544 lub skorzystać z formularza na stronie www.lepianka.org

**Koniecznie zobacz nasz film, na którym pokazujemy
nakładanie tynku wapiennego**