



KARTA TECHNICZNA

Producent:

Sławomir Roman P.P.H.U.Lepianka
Ponikwa 1
78-425 Biały Bór
NIP 9580654756
tel. 605 257 544
kontakt@lepianka.org

Nazwa produktu:

Tynk gliniany Lepianka

Zastosowanie:

Stosowany wyłącznie wewnątrz w suchych pomieszczeniach do pokrycia powierzchni ścian i sufitów. Nie używać w pomieszczeniach permanentnie wilgotnych oraz na zewnątrz, ponieważ zbyt duża wilgotność negatywnie wpływa na trwałość tynku glinianego.

Polecamy nakładanie tynku glinianego na naturalne podłoże z drewna lub gliny. Mogą być to ściany w domu z bali lub deskowania. Nasz tynk nakładamy także na ściany wykonane z płyt OSB, keramzytu oraz betonu konopnego czy konwencjonalnych materiałów jak porotherm, suporex, silikat czy cegła ceramiczna. Na powierzchniach remontowanych zalecamy odpowiednie przygotowanie podłoża, co oznacza m.in. usunięcie starych farb i szprycowanie powierzchni gładkich np: silikat, suporex.

Na ścianach czy sufitach z drewna lub OSB. Przed nałożeniem tynku glinianego należy zamocować matę trzcinową. Zaś w trakcie pracy, w tynku trzeba zatopić siatkę jutową lub z włókna szklanego, które zazbroją powierzchnię.

Mury izolowane płytami Steico, czy Vestaeco warto zagruntować gruntem celulozowym Lepianka.

Otynkowane ściany można pokryć gładzią glinianą. Jest to tynk gliniany drobnoziarnisty; dostępny standardowo w kolorze oliwkowym który doskonale pokrywają nasze gliniane farby. Przygotowujemy również gładzie w innych naturalnych odcieniach (np. biały, szary, słomkowy, żółty, khaki, czekoladowy). Do wykonania naszych kolorowych gładzi nie używamy barwników a wyłącznie glin i kwarców w różnych kolorach pochodzących z wielu polskich złóż. Stosujemy je też podczas produkcji naszych farb glinianych.

Cechy techniczne:

Tynk gruboziarnisty o gradacji 0-3mm. Przed zastosowaniem wymaga wymieszania z wodą.

Kolor:

oliwkowy

Skład:

Mieszanka glin , kwarców i słomy pochodzących z terenu Polski i Europy Centralnej. Bez sztucznych dodatków.

Parametry produktu:

- zapewnia zdrowszy mikroklimat w pomieszczeniach,
- reguluje poziom wilgotności, chroniąc budynek przed pleśnią i grzybem,
- dodatkowa termoizolacja,
- umożliwia kreatywne i oryginalne , nowoczesne lub rustykalne wykończenie ścian.

Opakowania:

Produkt w wersji suchej. Worek o wadze 25 kg oraz big bag o wadze 1000 kg.

Wydajność:

25 kg sypkiego produktu wystarczy do pokrycia ok. 1,7 m² ściany. Przy wyliczeniu uwzględniono jedną warstwę o grubości 10 mm.

Sposób nałożenia:

- Tynk gliniany mieszamy z wodą aż osiągniemy konsystencję typowej masy tynkarskiej.
- Powierzchnia przeznaczona do tynkowania powinna być stabilna ,oczyszczona i zroszona wodą.
- Na ściany wykonane z cegieł ceramicznych , Adobe , gliny lekkiej , słomy lub Porothermu Możemy położyć tynk bezpośrednio.
- Ściany z suporexu, silikatu należy uprzednio oszprycować.
- Ściany lub sufity wykonane z płyt kartonowo-gipsowych,drewna,OSB należy uprzednio przygotować. W razie pytań, prosimy o kontakt telefoniczny: 605 257 544.
- Tynk gliniany możemy nakładać za pomocą pompy tynkarskiej, narzucając kielnią lub najlepiej wcierając bezpośrednio z pacy.
- Jednorazowo warstwa tynku nie powinna przekroczyć grubości 3 cm.
- Ewentualne pęknięcia powstałe podczas suszenia zacieramy na mokro, dodając odrobinę świeżego tynku.
- Tynk po wstępnym stężeniu możemy zacierać pacą styropianową.
- Gładź glinianą nakładamy po całkowitym wyschnięciu tynku.
- Tynki i gładzie gliniane możemy suszyć przy użyciu pieców, nagrzewnic czy osuszaczy, przy równoczesnym wentylowaniu pomieszczeń.
- Tynk gliniany jest materiałem absolutnie naturalnym i zawiera niewielkie ilości komponentów roślinnych. Jeśli po nałożeniu tynk pozostaje przez dłuższy czas mokry, zawarte w nim nasiona mogą zacząć kiełkować. Wszelka ewentualna roślinność obumiera bezpowrotnie po całkowitym wyschnięciu tynku.
- Tynki lub gładzie gliniane po dokładnym zatarciu pacą można pozostawić do pomalowania, jednak istnieje wiele sposobów na ostateczne estetyczne ich wykończenie np.: przetarcie wilgotną gąbką, wykończenie pacą wenecką plastikową lub styropianową wykończenie kielnią japońską, przetarcie pędzlem itp..
- Przed malowaniem tynki wykańczane gąbką lub pędzlem należy omieść miękką miotłą.

- Grunt do tynków glinianych należy nanosić za pomocą opryskiwacza ogrodowego na wyschnięte tynki. Grunt należy nanieść dwukrotnie , unikając zacieków. Przed rozpoczęciem gruntowania należy zabezpieczyć wszelkie powierzchnie które może on uszkodzić, zwłaszcza: szkło, glazurę czy drewno. Ewentualne zachlapania należy bezzwłocznie usunąć moką szmatką. Chronić oczy i skórę. Grunt jest materiałem paroprzepuszczalnym i składa się ze szkła wodnego potasowego oraz wody. Ściany możemy pomalować po całkowitym wyschnięciu gruntu.