

KARTA TECHNICZNA

Producent:

Sławomir Roman P.P.H.U.Lepianka
Ponikwa 1
78-425 Biały Bór
NIP 9580654756
tel. 605 257 544
kontakt@lepianka.org

Nazwa produktu:

Tynk wapienny suchy Lepianka

Zastosowanie:

Naturalny tynk, stosowany na polskich ziemiach od stuleci. Reguluje poziom wilgoci, chroniąc budynek przed pojawieniem się grzybów i pleśni.

Tynk wapienny może być używany do wykonywania elewacji na domach z gliny i słomy, naturalnych izolacjach, ale również budynkach zbudowanych z materiałów konwencjonalnych. Stosowany jest też wewnątrz domów. Tynk wapienny polecany jest do pomieszczeń o wyższej wilgotności, takich jak kuchnia i łazienka. Mogą być nim pokryte również ściany w piwnicy.

Tynki wapienne możemy nakładać na niemal wszystkie podłoża: cegły wypalane, porotherm, suporex, cegły adobe, bloczki z gliny lekkiej, mury słomiane a nawet po uprzednim przygotowaniu drewno, płyty OSB i płyty kartonowo-gipsowe.

Cechy techniczne:

Sprzedawany w formie sypkiej. Przed zastosowaniem wymaga wymieszania z wodą na dzień przed użyciem.

Kolor:

Tynk wapienny ma kolor jasnoszary, ale po nałożeniu na ściany i wyschnięciu zmienia barwę na białą.

Skład:

wapno

Parametry produktu:

- paroprzepuszczalny,
- zapewnia zdrowszy mikroklimat w pomieszczeniach,

- reguluje poziom wilgotności, chroniąc budynek przed pleśnią i grzybem,
- wytrzymały,
- odporny na działanie różnych warunków atmosferycznych.

Opakowania:

Worek o wadze 25 kg oraz big bag o wadze 1000 kg.

Wydajność:

25 kg suchego tynku po wymieszaniu z wodą pozwala na pokrycie jedną warstwą ok. 1,6 m² ściany. Warstwa ta może mieć maksymalnie 1 cm grubości.

Sposób nałożenia:

Do pracy z tynkami i gładziami wapiennymi należy używać gumowych rękawiczek i okularów ochronnych. W przypadku dostania się wapna do oczu należy je obficie płukać pod bieżącą wodą lub skontaktować się z lekarzem.

Tynk wapienny mieszamy przed użyciem za pomocą elektrycznego mieszadła lub betoniarki, ewentualnie w zależności od potrzebnej konsystencji dolewamy odrobinę wody.

Na uprzednio zmoczoną ścianę nakładamy wcierając pacą lub maszynowo, jednorazową warstwę o maksymalnej grubości 3 cm .

Zanim tynk zeszywnieje należy za pomocą pacy zębatej wykonać a nim delikatne wyżłobienia.

Tynk wapienny nie musi być całkowicie suchy, aby móc pokryć go gładzią wapienną, ale powinien być sztywny i stabilny.

Tynk wapienny w trakcie suszenia bieleje.

Całkowicie wysuszony tynk przed nałożeniem gładzi należy bardzo obficie zmoczyć, aż woda powinna płynąć po powierzchni.

Gładź wapienna przed nałożeniem powinna być wymieszana i doprowadzona do konsystencji gęstej śmietany. W razie potrzeby należy dolać odrobinę wody.

Nakładając gładź wapienną powinniśmy równocześnie kontrolować jej wysychanie, aby w porę nadać pożądaną formę estetyczną.

Na większych powierzchniach wskazana jest praca minimum 2 osób, aby uniknąć połączeń między kolejnymi partiami materiału.

Gładź wapienną możemy wykańczać za pomocą pacy styropianowej, drewnianej, pacy japońskiej lub weneckiej, gąbki albo pędzla.

W trakcie ostatecznego wykańczania ściany pomocny jest spryskiwacz ogrodowy lub bieżące nawilżanie za pomocą pędzla.

W razie dodatkowych pytań prosimy pisać na: lepianka@lepianka.org lub dzwonić: na numer 605 257 544.