KARTA TECHNICZNA

Producent:
Sławomir Roman P.P.H.U.Lepianka
Ponikwa 1
78-425 Biały Bór
NIP 9580654756
tel. 605 257 544
kontakt@lepianka.org

Nazwa produktu:
Grunt potasowy

Zastosowanie:
Paroprzepuszczalny grunt potasowy do tynków glinianych i wapiennych.

Sposób użycia:
Przed rozpoczęciem gruntowania należy zabezpieczyć wszelkie powierzchnie, które może on uszkodzić, zwłaszcza: szkło, glazurę czy drewno. Ewentualne zachlapania należy bezzwłocznie usunąć mokrą szmatką.
Grunt należy nanosić za pomocą opryskiwacza ogrodowego, wałka lub pędzla.
Tynk przed naniesieniem gruntu musi być suchy.
Grunt potasowy należy nanieść dwukrotnie, unikając zacieków.
Dalsze prace np.: malowanie możemy wykonać po całkowitym wyschnięciu gruntu.

Skład:
Kwas krzemowy, sól potasowa, woda.

Opakowania:
Dostępny w opakowaniach o pojemności 1 i 5 litrów.

Wydajność:
Produkt sprzedawany jest w formie koncentratu. Jeden litr gruntu potasowego należy wymieszać z 7 litrami wody. Wydajność 1 litra rozcieńczonego gruntu potasowego to około 8 m².

Zalecenia:
Przechowywanie w temperaturze od 0°C do +20°C.
P262 – nie wprowadzać na skórę, do oczu lub odzież.
P280 – stosować rękawice i odzież ochronną, ochronę oczu i twarzy.
W przypadku dostania się do oczu ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć.
W razie potrzeby skontaktować się z lekarzem

W razie dodatkowych pytań prosimy pisać na: lepianka@lepianka.org lub dzwonić: na numer 605 257 544.